

Opoczno dnia : 16.08.2013r.

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych

Nazwa wyrobu: Płytki ceramiczne prasowane na sucho grupy BIII
E >10 %, Załącznik K

Nazwa wzoru: INVESTA

Data otrzymania próbek: 05.08.2013

Data wykonania badania: 06-13.08.2013

Badania wykonała: E.Turoboś

1. Przedmiot badania

Nazwa płytek; *INVESTA*

Format płytek: 198X198 mm

Gatunek: -

Data produkcji: -

Nr sortowacza: -

Ilość płytek przekazanych do badań: po 1 sztuce

Odcień: -

2. Metoda badań

1. PN – EN ISO 10545 –13 „Oznaczenie odporności chemicznej”

3. Wyniki badań

3.1. Sole do basenów kąpielowych: Środki domowego użytku

3.2. Kwasy i zasady: mocne stężenia

| Właściwości chemiczne | Sole do basenów kąpielowych: Środki domowego użytku KLASA G | Kwasy i zasady: mocne stężenia KLASA GH |
|-------------------------------|--|---|
| Nazwa wzoru / kolor/typologia | Podchloryn sodowy 12-15% | Kwas siarkowy 30% |
| INVESTA BEŻOWA MAT | GA | GHB |
| INVESTA BEŻOWA POLYSK | GA | GHC |
| INVESTA BIANCO MAT | GA | GHA |
| INVESTA BIANCO POLYSK | GA | GHA |
| INVESTA BRĄZOWA MAT | GA | GHC |
| INVESTA BRĄZOWA POLYSK | GA | GHA |
| INVESTA CZARNA MAT | GA | GHA |
| INVESTA CZARNA POLYSK | GA | GHA |
| INVESTA CZERWONA MAT | GA | GHA |
| INVESTA CZERWONA POLYSK | GA | GHA |
| INVESTA GRAFIT MAT | GA | GHA |
| INVESTA GRAFIT POLYSK | GA | GHA |
| INVESTA NIEBIESKA MAT | GA | GHA |
| INVESTA NIEBIESKA POLYSK | GA | GHA |
| INVESTA SZARA MAT | GA | GHA |
| INVESTA SZARA POLYSK | GA | GHB |
| INVESTA ZIELONA MAT | GA | GHB |
| INVESTA ZIELONA POLYSK | GA | GHB |
| INVESTA ŻÓŁTA MAT | GA | GHB |
| INVESTA ŻÓŁTA POLYSK | GA | GHB |

4. Data i podpis osoby zatwierdzającej badanie

16.08.2013 v
.....
Data

Z-ca Głównego Technologa
ds. Produkcji
.....
mgr inż. Halina Pęczkowska
podpis

5. Uwagi

KLASA GA/GHA- brak widocznych zmian
KLASA GB/GHB- wyraźna zmiana wyglądu
KLASA GC /GHC –częściowa lub całkowita zmiana pierwotnej jakości powierzchni